Контрольный

Рабочий
экз. № 03

Открытое акционерное общество «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»
Испытательная лаборатория
шоссе Крупское, 1, 211162, г. Новолукомль, Чашникский район
Витебская область, тел. (802133) 66783

Открытое акционерное общество
«Завод керамзитового гравия г.Новолукомль»
аккредитован(а) государственным предприятием
«БГЦА» на соответствие требованиям ГОСТ
ISO/IEC 17025. Уникальный регистрационный
номер в реестре НСА № BY/112 2.4081

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОАО «Завод керамзитового
гравия г. Новолукомль»
_____М.Г.Лазарашвили
07.09. 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29
от « 7 » сентября 2026г.

На **3** страницах
стр.№ **1**

Заказчик и его адрес: Открытое акционерное общество «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль», шоссе Крупское, 1, 211162, г. Новолукомль, Чашникский район, Витебская область.
Вид испытаний: периодические испытания.
Наименование продукции: керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» **(для перемычек)** плотностью в сухом состоянии **650 кг/м^3** (±10). (типовой образец **240 200 240**)
Место проведения измерений, испытаний: Испытательная лаборатория ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»
ТНПА, устанавливающие требования к показателям объекта испытаний: СТБ EN 771-3-2014 «Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 3. Изделия из бетонов на плотных и пористых заполнителях».
ТНПА, устанавливающие требования к методам испытаний: ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости».
Акт отбора образцов: **№ 5 от 11.04.2026г.**
ТНПА, устанавливающие требования к отбору образцов: СТБ EN 771-3-2014 «Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 3. Изделия из бетонов на плотных и пористых заполнителях». Приложение А, п.А.2.2.
Место отбора образцов: Цех производства керамзитобетонных изделий.
Наименование организации, проводившей отбор образцов: Испытательная лаборатория ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль».
Даты проведения испытаний: 11.05.2026-25.08.2026

1. Программа проведения испытаний:

Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик)	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта	Количество испытуемых образцов и их размер
Марка по морозостойкости	ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости»	240×200×240 6 образцов

2. Испытательное оборудование и средства измерений, используемые при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование испытательного оборудования и средства измерений	Заводской номер	Дата следующей метрологической аттестации
1	Линейка поверочная ШД-2-630	350	Свидетельство о гос. поверке №1-000335401-2026, до 16.04.2027г., свидетельство о калибровке BY 01 №0009381-4126, до 16.04.2027г.
2	Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,05	12050002	Свидетельство о гос. поверке №27-000011555-2026 до 08.03.2027г.
3	Плита поверочная тип 2-2-630×400	8507	Свидетельство о гос. поверке №13-000133054-2026, до 01.06.2027г.
4	Щупы Набор №2	1747	Свидетельство о гос. поверке № 27-003900-0025, до 09.11.2026г.
5	Линейка металлическая 500мм	123	Свидетельство о гос. поверке №27-000011490-2026, до 08.03.2027г., свидетельство о калибровке №127, клеймо BY0000039, до 08.03.2027г.
6	Весы лабораторные электронные ВПВ-32С	М213049	Свидетельство о гос. поверке № 27-000011269, до 08.03.2027г., свидетельство о калибровке №60 клеймо 0000220, действительно до 08.03.2027г.
7	Машина испытательная, тип ИП-1250М-авто	482	Свидетельство о гос. поверке № 13-000221187-2026, до 03.08.2027г.
8	Морозильная ларь М 8038-101	5932090025	Аттестат № 651/21-15, до 08.03.2027г.
9	Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200 А	9141	Свидетельство о поверке №1-0437820-4925, до 19.10.2026г., свидетельство о калибровке BY 01 №0018866-5525, до 14.10.2026г., свидетельство о калибровке BY 01 №0019936-5025, до 06.10.2026г.

3. Условия проведения испытаний:

Температура воздуха, °С	Влажность воздуха, %
20,0-21,0	60,0-61,0

4. Результаты испытаний

Наименование показателей качества, подвергаемому испытаниям	Обозначение ТНПА, устанавливающего		Значение показателя, установленного в ТНПА	Фактическое значение параметров для образцов				Вывод о соответствии требованиям ТНПА
	требования к продукции	метод испытаний		частное			результирующее	
1. Марка бетона по морозостойкости	СТБ EN 771-3-2014, п.5.7	ГОСТ 7025-91, п.7	**не ниже F 150**					**Соответствует F150**
1.1 Предел прочность при сжатии, МПа:								
контрольных образцов				3,7	3,8	3,8	**3,8**	
основных образцов				3,6	3,4	3,5	**3,5**	
Потеря прочности, %			**до 25% (для рядовых)**	**8,6**				
1.2 Масса, г:								
насыщенного образца до начала испытаний				8397	8441	8762	**8533**	
образцов после итоговых испытаний				8361	8425	8729	**8505**	
Потеря массы,%			**до 5%**	**0,3**				
1.3 Внешний вид			**Отсутствие повреждений**	На образцах после проведения испытаний повреждения отсутствуют				

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
Дополнения, отклонения или исключения из методов: нет.

Испытания провели: контролер — (должность) — (подпись) — В.И. Корнеев (ФИО)

Протокол оформил: техник-лаборант: — (должность) — (подпись) — Н.А.Мацарская (ФИО)

Протокол проверил: начальник ИЛ: — (должность) — (подпись) — С.А. Столярова (ФИО)

***

Данный протокол оформлен на 3 страницах в 1 экземпляре и направлен: ИЛ «ОАО Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения начальника испытательной лаборатории.
Дата выдачи протокола: **07.09.2026г.**