Открытое акционерное общество «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»
Испытательная лаборатория
шоссе Крупское, 1, 211162, г. Новолукомль, Чашникский район
Витебская область, тел. (802133) 66783

Контрольный

Рабочий
экз. № 03

Открытое акционерное общество
«Завод керамзитового гравия г.Новолукомль»
аккредитован(а) государственным предприятием
«БГЦА» на соответствие требованиям ГОСТ
ISO/IEC 17025. Уникальный регистрационный
номер в реестре НСА № BY/112 2.4081

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОАО «Завод керамзитового
гравия г.Новолукомль»
_____М.Г.Лазарашвили
«07» 09. 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 28
от « 7 » сентября 2026г.

Заказчик и его адрес: Открытое акционерное общество «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль», шоссе Крупское, 1, 211162, г. Новолукомль, Чашникский район, Витебская область.
Вид испытаний: периодические испытания.
Наименование продукции: керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» (для перегородок) плотностью в сухом состоянии 900 **кг/м^3** (±10), (типовой образец **400 100 240**).
Место проведения измерений, испытаний: Испытательная лаборатория ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»
ТНПА, устанавливающие требования к показателям объекта испытаний: СТБ EN 771-3-2014 «Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 3. Изделия из бетонов на плотных и пористых заполнителях».
ТНПА, устанавливающие требования к методам испытаний: ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости».
Акт отбора образцов: **№ 9 от 22.04.2026г.**
ТНПА, устанавливающие требования к отбору образцов: СТБ EN 771-3-2014 «Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 3. Изделия из бетонов на плотных и пористых заполнителях». Приложение А, п.А.2.2.
Место отбора образцов: Цех производства керамзитобетонных изделий.
Наименование организации, проводившей отбор образцов: Испытательная лаборатория ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль».
Даты проведения испытаний: 06.05.2026-27.08.2026

1. Программа проведения испытаний:

Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик)	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта	Количество испытуемых образцов и их размер
Марка по морозостойкости	ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости»	400×100×240 6 образцов

2. Испытательное оборудование и средства измерений, используемые при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование испытательного оборудования и средства измерений	Заводской номер	Дата следующей метрологической аттестации
1	Линейка поверочная ШД-2-630	350	Свидетельство о гос. поверке №1-000335401-2026, до 16.04.2027г., свидетельство о калибровке BY 01 №0009381-4126, до 16.04.2027г.
2	Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,05	12050002	Свидетельство о гос. поверке №27-000011555-2026 до 08.03.2027г.
3	Плита поверочная тип 2-2-630×400	8507	Свидетельство о гос. поверке №13-000133054-2026, до 01.06.2027г.
4	Щупы Набор №2	1747	Свидетельство о гос. поверке № 27-003900-0025, до 09.11.2026г.
5	Линейка металлическая 500мм	123	Свидетельство о гос. поверке №27-000011490-2026, до 08.03.2027г., свидетельство о калибровке №127, клеймо BY0000039, до 08.03.2027г.
6	Весы лабораторные электронные ВПВ-32С	М213049	Свидетельство о гос. поверке № 27-000011269, до 08.03.2027г., Свидетельство о калибровке №60 клеймо 0000220, действительно до 08.03.2027г.
7	Машина испытательная, тип ИП-1250М-авто	482	Свидетельство о гос. поверке № 13-000221187-2026, до 03.08.2027г.
8	Морозильная камера М 7003-000	0826702756	Аттестат № 2336/21-15, до 09.11.2026г.
9	Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200 А	9141	Свидетельство о поверке №1-0437820-4925, до 19.10.2026г., свидетельство о калибровке BY 01 №0018866-5525, до 14.10.2026г., свидетельство о калибровке BY 01 №0019936-5025, до 06.10.2026г.

3. Условия проведения испытаний:

Температура воздуха, ˚С	Влажность воздуха,%
20,5-21,0	**60,0-61,0**

4. Результаты испытаний

Наименование показателей качества, подвергаемому испытаниям	Обозначение ТНПА, устанавливающего		Значение показателя, установленного в ТНПА	Фактическое значение параметров для образцов				Вывод о соответствии требованиям ТНПА
	требования к продукции	метод испытаний		частное			результирующее	
1. Марка бетона по морозостойкости	СТБ EN 771-3-2014, п.5.7	ГОСТ 7025-91, п.7	**не ниже F 150**					**Соответствует F150**
1.1 Предел прочность при сжатии, МПа:								
контрольных образцов				4,6	4,5	4,6	**4,6**	
основных образцов				4,1	4,1	4,2	**4,1**	
Потеря прочности, %			**до 25% (для рядовых)**	**12,2**				
1.2 Масса, г:								
насыщенного образца до начала испытаний				10468	10403	10540	**10470**	
образцов после итоговых испытаний				10309	10325	10319	**10317**	
Потеря массы,%			**до 5%**	**1,5**				
1.3 Внешний вид			**Отсутствие повреждений**	На образцах после проведения испытаний повреждения отсутствуют				

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
Дополнения, отклонения или исключения из методов: нет.

Испытания провели: контролер (должность) _____ (подпись) Н.Н. Сувалов ФИО

Протокол оформил: техник-лаборант: (должность) _____ (подпись) Н.А.Мацарская ФИО

Протокол проверил: начальник ИЛ: (должность) _____ (подпись) С.А. Столярова ФИО

***

Данный протокол оформлен на 3 страницах в 1 экземпляре и направлен: ИЛ «ОАО Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения начальника испытательной лаборатории.
Дата выдачи протокола: **07.09.2026г.**