Открытое акционерное общество «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»
Испытательная лаборатория
шоссе Крупское, 1, 211162, г. Новолукомль, Чашникский район
Витебская область, тел. (802133) 66783

Контрольный

Рабочий
экз. № 03

Открытое акционерное общество
«Завод керамзитового гравия г.Новолукомль»
аккредитован(а) государственным предприятием
«БГЦА» на соответствие требованиям ГОСТ
ISO/IEC 17025. Уникальный регистрационный
номер в реестре НСА № BY/112 2.4081

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОАО «Завод керамзитового
гравия г. Новолукомль»
_____М.Г.Лазарашвили
07. 09. 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 27
от « 7 » сентября 2026г.

Заказчик и его адрес: Открытое акционерное общество «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль», шоссе Крупское, 1, 211162, г. Новолукомль, Чашникский район, Витебская область.
Вид испытаний: периодические испытания.
Наименование продукции: керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» плотностью в сухом состоянии **600 кг/м^3 (±10)** (типовой образец **250 500 240**)
Место проведения измерений, испытаний: Испытательная лаборатория ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»
ТНПА, устанавливающие требования к показателям объекта испытаний: СТБ EN 771-3-2014 «Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 3. Изделия из бетонов на плотных и пористых заполнителях».
ТНПА, устанавливающие требования к методам испытаний: ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости».
Акт отбора образцов: **№ 2 от 17.02.2026г.**
ТНПА, устанавливающие требования к отбору образцов: СТБ EN 771-3-2014 «Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 3. Изделия из бетонов на плотных и пористых заполнителях». Приложение А, п.А.2.2.
Место отбора образцов: Цех производства керамзитобетонных изделий.
Наименование организации, проводившей отбор образцов: Испытательная лаборатория ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль».
Даты проведения испытаний: 04.05.2026-25.08.2026

1. Программа проведения испытаний:

Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик)	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта	Количество испытуемых образцов и их размер
Марка по морозостойкости	ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости»	250×500×240 мм 6 образцов

2. Испытательное оборудование и средства измерений, используемые при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование испытательного оборудования и средства измерений	Заводской номер	Дата следующей метрологической аттестации
1	Линейка поверочная ШД-2-630	350	Свидетельство о гос. поверке №1-000335401-2026, до 16.04.2027г., свидетельство о калибровке BY 01 №0009381-4126, до 16.04.2027г.
2	Штангенциркуль NORGAU серии 040 005 082	20240904296	Свидетельство о гос. поверке №1-000475053-2026 до 26.05.2027 свидетельство о калибровке №127, BY 01 №0009394-4126, до 08.03.2027г.
3	Плита поверочная тип 2-2-630×400	8507	Свидетельство о гос. поверке №13-000133054-2026, до 24.05.2027г.
4	Щупы Набор №2	1747	Свидетельство о гос. поверке № 27-003900-0025, до 09.11.2026
5	Линейка металлическая 500мм	144	Свидетельство о гос. поверке №27-003899-0025, до 09.11.2026г.
6	Весы лабораторные электронные ВПВ-32С	М213049	Свидетельство о гос. поверке № 27-000011269, до 08.03.2027г., свидетельство о калибровке №60 клеймо 0000220, до 08.03.2027г.
7	Машина испытательная, тип ИП-1250М-авто	482	Свидетельство о гос. поверке № 13-0001187-2026, до 03.08.2027г.
8	Морозильная ларь М 8038-101	5932090025	Аттестат № 651/21-15, до 08.03.2027г.
9	Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200 А	9141	Свидетельство о поверке №1-0437820-4925, до 19.10.2026г., свидетельство о калибровке BY 01 №0018866-5525, до 14.10.2026, свидетельство о калибровке BY 01 №0019936-5025, до 06.10.2026.

3. Условия проведения испытаний:

Температура воздуха, °С	Влажность воздуха, %
20,0-21,0	60,0-61,0

4. Результаты испытаний

Наименование показателей качества, подвергаемому испытаниям	Обозначение ТНПА, устанавливающего		Значение показателя, установленного в ТНПА	Фактическое значение параметров для образцов				Вывод о соответствии требованиям ТНПА
	требования к продукции	метод испытаний		частное			результирующее	
1. Марка бетона по морозостойкости	СТБ EN 771-3-2014, п.5.7	ГОСТ 7025-91, п.7	**не ниже F 150**					**Соответствует F150**
1.1 Предел прочность при сжатии, МПа:								
контрольных образцов				2,3	2,4	2,3	**2,3**	
основных образцов				2,2	2,1	2,0	**2,1**	
Потеря прочности, %			**до 25% (для рядовых)**	**9,5**				
1.2 Масса, г:								
насыщенного образца до начала испытаний				21275	20999	20680	**20985**	
образцов после итоговых испытаний				20959	20698	20407	**20688**	
Потеря массы, %			**до 5%**	**1,4**				
1.3 Внешний вид			**Отсутствие повреждений**	На образцах после проведения испытаний повреждения отсутствуют				

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
Дополнения, отклонения или исключения из методов: нет.

Испытания провели: контролер (должность) _____ (подпись) В.И. Корнеев ФИО

Протокол оформил: техник-лаборант: (должность) _____ (подпись) Н.А.Мацарская ФИО

Протокол проверил: начальник ИЛ: (должность) _____ (подпись) С.А. Столярова ФИО

***

Данный протокол оформлен на **3** страницах в 1 экземпляре и направлен: ИЛ «ОАО Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения начальника испытательной лаборатории.
Дата выдачи протокола: **07.09.2026г.**